

## Fișă tehnică

## Dulux Trade® Durable Flat Matt

Vopsea lavabilă de interior, bază pentru sistemul de nuanțare

**Descriere:** Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă, pentru decorarea suprafețelor interioare.

**Proprietăți:** Recomandată pentru suprafețe minerale pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton. Vopseaua are o mare capacitate de acoperire, formează o peliculă cu aspect neted și mat și rezistență ridicată la uzură. Este disponibilă în variantele: alb, light, medium, extradeep.

**Aspect:** Mat

**Culoare:** Vezi cartela de culori

**Colorare:** În sistemul de nuanțare Dulux

**Mod de aplicare:** Se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf sau mușchi). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. Eventualele defecte ale pereților trebuie reparate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi de tencuială se vor finisa după 3 - 4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). După caz, suprafețele suport se vor amorsa cu un strat de vopsea diluată Durable Flat Matt (un al doilea strat de pentru amorsare poate fi necesar pentru suprafețe foarte absorbante). Pentru amorsare, vopseaua se va dilua, în funcție de felul suprafeței, astfel:

a). pentru suprafețele noi, în aplicare cu pensula sau rola - 1 parte apă / 5 părți vopsea

b). pentru suprafețe vopsite anterior, în aplicare cu pensula sau cu rola - 1 parte apă / 10 părți vopsea

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. NU se diluează! (excepție cazurile menționate). Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

**Sistem de straturi recomandat:** Cu pensula sau cu rola se vor aplica 2 straturi de vopsea Dulux Trade Durable Flat Matt cu respectarea unui timp de uscare de 2 - 4 ore între straturi, în funcție de temperatură și umiditate. Dacă suprafața a fost vopsită anterior cu aceeași nuanță de Durable Flat Matt este suficient un singur strat. Pentru aplicarea prin pulverizare vopseaua se va dilua astfel:

c). pulverizare convențională - 1 parte apă / 2,5 părți vopsea

d). pulverizare airless - 1 parte apă / 5 părți vopsea

**Recondiționare:** Suprafețele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

**Uscare:** La 20°C: între straturi - între 2 și 4 ore

**Consum specific:** maxim 17 m<sup>2</sup> / litru / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării

**Întținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

**Disponibil în cutii de:** 2,5 L și 5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



**AkzoNobel**

Akzo Nobel Coatings S.R.L.  
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București  
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax: 021.528.05.02  
[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.

13.01.2017