

Fișa tehnică

Dekorator Premium *Email CU USCARE RAPIDĂ*

Descriere produs

Email cu grad înalt de luciu, uscare rapidă, duritate mare și rezistență la intemperii. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor, grunduite în prealabil, din metal și lemn care sunt folosite în exterior sau interior. Stratul de acoperire are:

- Luciu maxim;
- Duritate mare.

Clasificare

- Produsul are la bază solvenți organici;
- Liant – rășină alchidică;
- Pentru utilizare în exterior și interior;
- Gama de culori: se produce conform catalogului producătorului sau conform unei mostre puse la dispoziție.

Compoziție

Rășină alchidică în solvenți organici, pigmenți și aditivi.

Date tehnice

Tabelul 1

Nr.	Parametri	Caracteristici și norme	Metode de analiză
	Produs		
1.	Aspect după amestecare	Masă omogenă	Vizual
2.	Timp de scurgere, cupă ISO 4 la $(20\pm0,5)^{\circ}\text{C}$, în secunde, minim	80	VFM 4
3.	Gradul de mărunțire, în microni, maxim	10	VFM 5
	Peliculă		
4.	Timp de uscare la $(23\pm2)^{\circ}\text{C}$ până la gradul 4, în ore, maxim	6	VFM 3
5.	Culoare	după etalon	Vizual
6.	Elasticitate, în mm, maxim	1	VFM 7
7.	Duritate cu Pendul König, în unități convenționale, minim	100	BDS ISO 1522-96 Pendul König
8.	Aderență, în grade, maxim	2	VFM 8
9.	Grad de luciu (60°), în %, minim	80	BDS EN ISO 2813 pct. 10.2.

10.	Rezistență la apă distilată la $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$, în ore, minim	6	BDS EN ISO 2812/1 pct. 7.4
11.	Rezistența soluției de clorură de sodiu 5% în apă distilată la $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$, în ore, minim	10	BDS EN ISO 2812/1 pct. 7.4
12.	Putere de acoperire în funcție de culoare, în g/m^2 , minim	110	VFM 6

Mod de întrebuințare

Se aplică cu pensulă, trafalet sau pistol de vopsea. A se amesteca înainte de utilizare. Suprafețele ce urmează a fi vopsite trebuie să fie curate și solide. Suprafețele noi se grunduiesc.

Diluare

Produsul se livrează gata de întrebuințare. Dacă este necesar se diluează cu diluant AMV sau MRT.

Consum

100-120 ml/m^2 în funcție de culoare.

Uscare

Nu reține praf după 20-40 minute. Uscare completă în aproximativ 6 ore la 23°C .

Depozitare

Se depozitează în încăperi uscate și acoperite, ferite de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de foc. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricației

Greutate netă

750ml e

Documentație

Fiecare lot al produsului respectiv este însoțit de un buletin de analiză în care sunt trecute:

- Denumirea producătorului;
- Denumirea produsului și Specificațiile tehnice;
- Normele și rezultatele analizei conform punctului 4 al Specificației Tehnice nr. 118 – 2014;
- Data de fabricație;
- Semnătura analistului și semnătura Șefului de laborator.

Controlul producției

S.C. Megachim AD este certificată conform ISO 9001. Sistemul implementat de management al calității asigură controlul complet asupra producției produsului final.

Sistemul cuprinde trei etape:

- Control de recepție a materiilor prime și materialelor;
- Control tehnologic (de producție);
- Control final.

Toate rezultatele operațiunilor de control sunt înregistrate în scris în dosarele corespunzătoare.

Hotărârea guvernului pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)

Conținutul maxim de COV pentru acest produs (cat.: A/i) este de 500 g/l.

Măsuri de securitate

Informații în Fișa cu date de securitate.