

Fișa tehnică

Dekurator **Vopsea alchidică 3 în 1**

Descriere produs

Se utilizează pentru protecția anticorozivă îndelungată și decorarea suprafețelor metalice: cisterne, rezervoare, conducte și alte obiecte din industrie și din gospodării care sunt folosite în exterior sau în interior. Poate fi aplicată direct pe rugină. Datorită conținutului său, vopseaua oprește rugină și elimină umezeala reziduală.

Clasificare

- Produsul are la bază solvenți organici;
- Liant – rășină alchidică;
- Pentru utilizare în exterior și interior;
- Gama de culori: Se produce în gama de culori conform catalogului producătorului.

Compoziție

Sistem omogen format din pigmenți fin măcinați, adaosuri anticorozive și aditivi speciali în rășină alchidică de înaltă calitate.

Date tehnice

Nr.	Parametri	Caracteristici și norme	Metode de analiză
	Produs		
1.	Aspect după amestecare	Masă omogenă	Vizual
2.	Timp de scurgere, cupă ISO 4 la (20±0,5)°C, în secunde, minim	80	BDS 10775-80
3.	Gradul de mărunțire, în microni, maxim	10	BDS 6138-82
	Peliculă		
4.	Timp de uscare la (23±2)°C până la gradul 4, în ore, maxim	12	BDS 8663-80
5.	Aspect și culoare	după etalon	BDS 2314-82
6.	Elasticitate, în mm, maxim	1	BDS 10611-82
7.	Aderență, în grade, maxim	1	BDS EN ISO 2409-98
8.	Rezistență la apă distilată la (23±2)°C, în ore, minim	6	BDS EN ISO 2812/1-96

9.	Rezistența soluției de clorură de sodiu 5% în apă distilată la (23±2)°C, în ore, minim	10	BDS EN ISO 2812/1-96
10.	Putere de acoperire, în g/m ² , maxim	130	BDS 14475-78, pct. 3

Mod de întrebuințare

Înainte de utilizare vopseaua trebuie să se amestece bine. Se aplică cu pensulă, trafalet sau pistol de vopsea într-un strat sau două. Instrumentele se curăță imediat după terminarea lucrului.

Diluare

Dacă este necesar se diluează cu diluant AMV sau MRT.

Consum

80 ml/m² (pentru un strat)

Uscare

8-10 ore la 20°C.

Depozitare

În încăperi uscate și acoperite, ferite de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de foc. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricației.

Greutate netă

500ml e; 2,5L e

Documentație

Fiecare lot al produsului respectiv este însoțit de un buletin de analiză în care sunt trecute:

- Denumirea producătorului;
- Denumirea produsului și Specificațiile tehnice;
- Normele și rezultatele analizei conform punctului 4 al Specificației Tehnice nr. 75 – 2005;
- Data de fabricație;
- Semnătura analistului și semnătura Șefului de laborator.

Controlul producției

S.C. Megachim AD este certificată conform ISO 9001. Sistemul implementat de management al calității asigură controlul complet asupra producției produsului final.

Sistemul cuprinde trei etape:

- Control de recepție a materiilor prime și materialelor;
- Control tehnologic (de producție);
- Control final.

Toate rezultatele operațiunilor de control sunt înregistrate în scris în dosarele corespunzătoare.

Hotărârea guvernului pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)

Conținutul maxim de COV pentru acest produs (cat.: A/i) este de 500 g/l.

Măsuri de securitate

Informații în Fișa cu date de securitate.