



1-3 Constructorilor str., Timisoara, 300571, ROMANIA, Tel: 0040-256-222139, 222129, Fax: 0040-256-222179,
e-mail: office@azur.ro, www.azur.ro

SUBSIDIARY OF

ICC INDUSTRIES INC.
NEW YORK USA

FISA TEHNICA nr. 3

QTEK Email Clorcauciuc S 9110

Data: 11/06/2015; Editia: 3; Revizia: 2

DESCRIERE PRODUS: email fabricat pe baza de rasina clorcauciuc, pigmenti, adjuvanti si solventi organici. Formarea peliculei decurge prin mecanism fizic (evaporarea solventilor).

UTILIZARI TIPICE: destinat pentru interiorul si exteriorul constructiilor - acoperirea suprafetelor din beton si a celor metalice din industria chimica, navală, industria constructoare de masini, piscine, constructii civile si industriale.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Rezistenta chimica remarcabila la apa si medii slab acid
- Nu incurajeaza dezvoltarea ciupercilor
- Permeabilitate redusa la vaporii de apa
- Rezistenta la intemperii
- Uscare foarte rapida
- Putere buna de acoperire
- Gama variata de nuante
- Aplicare usoara
- Formeaza pelicule dure

CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului				
1.	Aspect	-	lichid, omogen, vascos	vizual
2.	Timp de scurgere la $20\pm0.5^{\circ}\text{C}$, cupa DIN $\Phi 8\text{mm}$	sec.	6-10	SR EN ISO 2431 PSL-001
3.	Continut substante nevolatile	%	49-52	SR EN ISO 3251
4.	Finete de frecare	μm	max. 30	SR EN ISO 1524
5.	Densitate la 20°C	g/cm^3	1.10-1.20	SR EN ISO 2811-1
Caracteristicile peliculei				
1.	Aspect	-	continuu, uniform, semimat	vizual
2.	Culoare	-	conform etalon	vizual
3.	Timp de uscare, tip D, la $23\pm2^{\circ}\text{C}$	ore	max. 3	PSL-003
4.	Elasticitate	mm	min. 5	SR EN ISO 1520
5.	Flexibilitate	mm	max. 3	SR EN ISO 1519

MOD DE APLICARE:

Pregatirea produsului: Inainte de utilizare, produsul se omogenizeaza in ambalajul original pana la disparitia eventualelor depuneri.

Reglarea vascozitatii: Emailul se dilueaza cu diluant S 905 (D006-1) in proportie de max. 5%.

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafetele trebuie sa fie grunduite in prealabil, indiferent de natura suportului.

Tipul suportului	Pregatirea suportului	Sistem de aplicare recomandat
Suprafete din beton (noi/vechi)	Suprafetele uscate corespunzator se curata in prealabil de urme de noroi, praf sau alte impuritati mecanice. Se vor aplica 2 straturi.	1) Email S 9110 – 2 straturi
Suprafete din metal	Se vor aplica 1-2 straturi de grund clorcauciuc S 9802, iar dupa uscarea completa a acestuia se aplica emailul.	1) Grund clorcauciuc S 9802 – 1-2 straturi 2) Email clorcauciuc S 9110 – 1-2 straturi

Dupa 3 ore de la aplicarea grundului, se poate trece la aplicarea emailului.

Intervalul de aplicare intre straturile de email este de 15-20 minute, vopsirea facandu-se ud pe ud. In cazul suprafetelor din beton supuse unei circulatii intense (autovehicule, pietoni) si deci a unei uzuri accentuate, grosimea finala va fi de minim 120 µm.

Metoda de aplicare: pensula.

Conditii de aplicare recomandate:

- temperatura mediu: 15-30°C;
- umiditatea relativă a aerului: max 65%;
- temperatura produsului: 15-30°C;
- temperatura suportului: 15-30°C (temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua, pentru evitarea condensului);
- produsul nu se aplica pe suprafete de beton umede sau in conditii atmosferice nefavorabile.

Curatare echipament de aplicare: cu diluant S 905 (D006-1).

Uscare: Timpul de uscare creste in urmatoarele conditii:

- scaderea temperaturii;
- umiditate excesiva;
- cresterea grosimii peliculei ;
- slaba ventilatie a incaperii (in cazul aplicarii pe suprafete situate in interior).

Timp de uscare a peliculei in conditiile recomandate: 3 ore.

CONSUMURI SPECIFICE MEDII: 1 l produs poate acoperi 6,5-9 mp intr-un strat. Consumul variaza in functie de natura suprafetei si metoda de aplicare.



1-3 Constructorilor str., Timisoara, 300571, ROMANIA, Tel: 0040-256-222139, 222129, Fax: 0040-256-222179,
e-mail: office@azur.ro, www.azur.ro

SUBSIDIARY OF

ICC INDUSTRIES INC.
NEW YORK USA

AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE:

Ambalare:

- In ambalaje metalice de 20 kg sau in cutii metalice de 0,75 l si 4 l.

Marcare:

- Numele producatorului
- Numele produsului
- Tipul si culoarea
- Lotul, data fabricatiei
- Cantitate neta
- Termen de valabilitate

Depozitare:

- In spatii curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.

Transport:

- Cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii si respecta reglementarile in vigoare privind transportul produselor inflamabile si nocive.
- Autovehiculul care transporta produsul trebuie sa posede in mod obligatoriu certificatul ADR.
- Inscriptiunea la manipulare se va face conform SR EN ISO 780.

TERMEN DE VALABILITATE:

24 luni, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI P.S.I.:

Emailul S 9110 contine solventi organici cu caracter nociv si inflamabil. Se vor citi instructiunile de pe eticheta ambalajului. Manipularea, transportul, depozitarea si vopsirea se vor efectua respectand cu strictete normele de protectie a muncii si de igiena sanitara in vigoare. Vopsirea se va efectua in locuri bine ventilate. Se va evita inhalarea vaporilor de diluanti si a aerosolilor precum si contactul produsului cu pielea. In caz de stropire accidentală, se va curata imediat pielea cu diluant, apoi se spala cu apa si sapun.

COV limita UE g/l: cat. B/e 840 (2010)
COV produs gata de utilizare, max g/l: 600