



1-3 Constructorilor str. Timisoara, 300571, ROMANIA, Tel: 0040-256-222139, 222129, Fax: 0040-256-222179  
e-mail: office@azur.ro, [www.azur.ro](http://www.azur.ro)

## FISA TEHNICA nr. 231

### **EVRIKA – Vopsea lavabila pentru baie si bucatarie**

Grupa: vopsea emulsionata pentru constructii seria 8636

Data: 03/06/2012; Editia:1; Revizia:2

**DESCRIERE PRODUS:** Evrika vopsea lavabila pentru baie si bucatarie se fabrica pe baza de copolimeri acrilici, pigmenti, materiale de umplutura si adjuvanti. Evrika baie si bucatarie formula antimucegai asigura respiratia peretelui eliminand pericolul formarii mucegaiului si a condensului. Produsul formeaza dupa aplicare si uscare o pelicula cu aderenta buna la suport, putere buna de acoperire, aspect continuu, uniform, mat, uscare rapida. Se poate colora cu pasta de nuantare Azur.

**UTILIZARI TIPICE:** destinat pentru spatii cu umiditate ridicata si conditii favorabile formarii mucegaiului. Produsul se aplica pe orice suprafață interioară pe baza de beton, caramida, tencuieri uzuale de var-ciment, gleturi de var și ipsos, placi de gips-carton. Nu se recomandă aplicarea pe humă.

#### CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Putere mare de acoperire
- CLASA III lavabilitate conform EN 13300
- Grad de alb ridicat
- Lasa peretele sa respire
- Usare rapida
- Aplicare usoara
- Aderenta buna la suport
- Rezistenta la murdarie
- Produsul este agrementat de INCERC

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
<b>Caracteristicile produsului</b>				
1.	Aspect	-	lichid vascos, tixotrop	vizual
2.	Continut substantive nevolatile	%	min. 60	SR EN ISO 3251:08
3.	pH, la 20°C	-	8.5±1	STAS 8619/3-90
4.	Densitate la 20°C	g/cm³	1.58±0.03	SR EN ISO 2811-1:11
<b>Caracteristicile peliculei</b>				
1.	Aspect	-	continuu, uniform, mat	vizual
2.	Culoare	-	alba	vizual
3.	Timp de uscare, tip D, la 23±2°C	ore	max. 2	PSL-003

1-3 Constructorilor str. Timisoara, 300571, ROMANIA, Tel: 0040-256-222139, 222129, Fax: 0040-256-222179  
 e-mail: office@azur.ro, [www.azur.ro](http://www.azur.ro)

## MOD DE APPLICARE:

### **Pregatirea produsului:**

Produsul trebuie conditionat la 15-30°C si omogenizat. Temperatura mediului recomandata este de 10-30°C. Produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de 5°C.

### **Pregatirea suportului si aplicarea:**

Produsul se aplica pe orice suprafata interioara pe baza minerala: tencuieli uzuale de var, ciment, gleturi de var si ipsos, placi de gips-carton, caramida, beton. Suprafetele trebuie sa fie curate, compacte, rezistente si uscate. NU se recomanda aplicarea produsului pe huma.

Tipul suportului	Pregatirea suportului	Sistem de aplicare recomandat
<b>Suprafata noua:</b> zidarie, beton, tencuiala, ipsos	- Se vopesc numai suprafetele maturate.	Amorsa Perete Azur; Evrika baie si bucatarie – 1-2 straturi.  Se aplica ca strat primar grundul de imbibare si aderenta Amorsa Perete Azur; - Functie de gradul de absorbtie al suportului Amorsa Perete se poate dilua cu apa pana la max: 1:4; dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios); - Se aplica produsul in 2 straturi: primul strat se dilueaza cu apa in proportie de max. 10%, al doilea strat se aplica nediluat.
<b>Suprafata vopsita:</b> zidarie, beton, tencuiala, ipsos	- Produsul este perfect compatibil cu straturile mai vechi de produse similare (pe baza de polivinil acetat, rasina acrilica, acrilo-stirenica, latex); - Se indeparteaza stratul vechi neaderent; - Zonele remediate se vor lasa sa se usuce, apoi se vor curata de praf sau murdarie.	Amorsa Perete Azur; Evrika baie si bucatarie – 1-2 straturi.  Se aplica ca strat primar grundul de imbibare si aderenta Amorsa Perete Azur; - Functie de gradul de absorbtie al suportului Amorsa Perete se poate dilua cu apa pana la max: 1:4; dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios); - Se aplica produsul in 2 straturi: primul strat se dilueaza cu apa in proportie de max.10%, al doilea strat se aplica nediluat.
<b>Suprafata vopsita cu huma</b>	- Se <b>independeaza complet stratul vechi</b> si se continua aplicarea ca si in cazul suprafetelor noi.	Amorsa Perete Azur ; Evrika baie si bucatarie – 1-2 straturi.  Se aplica ca strat primar grundul de imbibare si aderenta Amorsa Perete Azur; - Functie de gradul de absorbtie al suportului Amorsa Perete se poate dilua cu apa pana la max: 1:4; dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios); - Se aplica produsul in 2 straturi: primul strat se dilueaza cu apa in proportie de max.10%, al doilea strat se aplica nediluat.



1-3 Constructorilor str. Timisoara, 300571, ROMANIA, Tel: 0040-256-222139, 222129, Fax: 0040-256-222179  
e-mail: office@azur.ro, [www.azur.ro](http://www.azur.ro)

**Metode de aplicare:** trafalet, pensula sau prin pulverizare.

Produsul se aplica in 1-2 straturi. Primul strat se poate dilua cu apa max. 10%, iar al 2-lea strat se aplica nediluat. Dilutia se va face in functie de vascozitatea produsului si metoda de aplicare.

**Conditii de aplicare recomandate:**

- temperatura mediu: 10-30°C;
- umiditatea relativa a aerului: max. 75%;
- produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de 5°C.

**Curatare echipament de aplicare:** spalare cu apa, inainte si dupa utilizare.

**Uscare:** Timpul de uscare creste in urmatoarele conditii:

- scaderea temperaturii;
- umiditate excesiva;
- cresterea grosimii peliculei;
- slaba ventilatie a incaperii.

Timp de uscare a peliculei in conditiile recomandate: 2 ore la 21°C.

**CONSUMURI SPECIFICE MEDII:** 13 mp/l/strat. Consumul variaza in functie de natura suprafetei si metoda de aplicare.

### **AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE:**

Ambalare:

- In galeti din plastic de 2.5L si 4 L

Marcare:

- Numele producatorului
- Numele produsului
- Tipul si culoarea
- Lotul, data fabricatiei
- Cantitate neta
- Termen de valabilitate

Depozitare:

- In spatii curate, aerisite, sigure, la temperaturi cuprinse intre 5-40°C. A nu se stoca la temperaturi sub 5°C deoarece produsul se poate deteriora.

Transport:

- Cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii.

### **TERMEN DE VALABILITATE:**

24 luni, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

### **MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI P.S.I.:**

Produsul nu este inflamabil sau toxic si nu are caracter nociv, deci nu necesita conditii speciale de protectie muncii.