

## FISA TEHNICA nr. 138

### **EVRIKA PRO VOPSEA S 4451 Z – Vopsea de marcaje rutiere trafic intens**

Grupa: vopsele acrilice, monocomponente pentru marcat rutier seria 4451 Z

Data: 02/03/2021; Editia:3; Revizia:3

**DESCRIERE PRODUS:** VOPSEA S 4451 Z este o vopsea monocomponentă fabricată pe baza de copolimeri acrilici, rasini sintetice, pigmenti, materiale de umplutură, adjuvanti și solventi organici.

**UTILIZARI TIPICE:** destinat aplicărilor profesionale de marcat rutier, pe suprafete de asfalt, beton sau zidarie.

#### **CARACTERISTICI PRINCIPALE:**

- Aderenta buna la suport
- Putere mare de acoperire
- Rezistența foarte buna la abraziune și intemperii
- Rezistența foarte buna la contactul cu benzina, motorina, ulei mineral
- Rezistența la apă
- Durabilitate
- Uscare rapidă

#### **CARACTERISTICI TEHNICE:**

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii		Metoda de analiza
<b>Caracteristicile produsului</b>					
1.	Aspect	-	lichid, vascos, omogen		vizual
2.	Continut substantive nevolatile	%	$75 \pm 2$		SR EN ISO 3251
3.	Timp de scurgere la $20 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , cupa DIN 6mm	sec.	30 - 80		SR EN ISO 2431 PSL-001
4.	Densitate la $20^{\circ}\text{C}$	$\text{g/cm}^3$	$1,47 \pm 0,05$		SR EN ISO 2811-1
<b>Caracteristicile peliculei</b>					
1.	Aspect	-	continuu, uniform, semimat		vizual
2.	Culoare	-	conform etalon		vizual
3.	Timp de uscare, tip D, la $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 120 $\mu\text{m}$ strat umed	min.	max. 30		PSL-003
4.	Rezistența la abraziune, după 24h de la aplicare	$\text{g}/\mu\text{m}$	min. 400		PSL-051
5.	Rezistența peliculei la lichide (benzina, motorina, ulei mineral și apă distilată)	-	fara modificări de aspect		SR EN ISO 2812-1,2
6.	Rezistența la cicluri de imbatranire accelerată (variatiile de temperatură, umiditate, inghet-dezghet, ploaie artificială, radiatii ultraviolete)	-	fara modificări de aspect		EN ISO 4628-1

Performante produs cu privire la rezistența la uzura, conform teste BASt:

Proprietati	Numar rulari [milioane]					
	0	0.01	0.1	0.2	0.5	1.0
Grosime pelicula umeda, $\mu\text{m}$	600	600	600	600	600	600
Rezistența la uzura, [%]	100	100	100	100	100	100
Aderenta, [unitati SRT]	54	45	43	41	40	38
Vizibilitate nocturnă (retroreflexie) RL, [ $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ ]	349	419	448	436	421	380
Vizibilitate diurnă Qd, [ $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ ]	232	221	229	228	233	243
Factor de luminanta $\beta$ , [ $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ ]	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
Valori culoare standard – coordonate	$X = 0.321$			$Y=0.341$		



## MOD DE APPLICARE:

### **Pregatirea produsului:**

Produsul trebuie conditionat la 15-30<sup>0</sup>C si omogenizat, inainte de utilizare.

### **Pregatirea suportului si aplicarea:**

Produsul poate fi aplicat ca atare sau cu perle reflectorizante.

Tipul suportului	Pregatirea suportului	Sistem de aplicare recomandat
<b>Suprafata:</b> Asfaltata, din beton sau zidarie	Suprafetele vor fi curatare in prealabil in vederea indepartarii oricaror urme de noroi, praf sau alte impuritati mecanice. Nu se aplica vopseaua pe suprafatele umede sau atunci cand conditiile atmosferice sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare, ceata, inghet).	Vopsea 4451 Z – 1-2 straturi

**Metode de aplicare:** cu utilaje specifice de aplicare pentru acest tip de produse.

Produsul se va dilua, daca este necesar, functie de utilajul folosit la aplicare.

Diluantul recomandat este D 510. Dilutia va fi intre 5-20%, functie de echipamentul de aplicare.

In cazul folosirii perelor reflectorizante, se recomanda folosirea unui utilaj prevazut cu doua duze – aplicarea perelor facandu-se imediat dupa pulverizarea vopselei, pe pelicula de vopsea uda.

Se recomanda aplicarea a 200-370 grame perle/mp.

Pulverizarea se poate face cu aer comprimat sau air-less, functie de tipul masinii de marcat.

Premarcajul se executa manual.

La marcarea nemecanizata, se recomanda aplicarea in doua straturi, cu un timp de zvantare intre straturi de cca. 30 de minute.

Se recomanda grosimi ale peliculei umede intre 300-600 µm.

### **Conditii de aplicare recomandate:**

- temperatura mediu: 15-30<sup>0</sup>C;
- umiditatea relativa a aerului: max. 70%;
- temperatura suportului: cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a preveni condensarea umiditatii care conduce la o aderenta slaba si defecte de pelicula (cratere, basici)
- temperatura produsului: 15-25<sup>0</sup>C.

**Curatare echipament de aplicare:** cu diluant D 510.

**Uscare:** Timpul de uscare creste in urmatoarele conditii:

- scaderea temperaturii;
- umiditate excesiva in aer;
- cresterea grosimii peliculei;

Timp de uscare a peliculei in conditiile recomandate: 30 minute.

**CONSUMURI SPECIFICE MEDII:** 700-1000 g/mp. Consumul variaza in functie de natura suprafetei si metoda de aplicare. In cazul folosirii perelor reflectorizante, se recomanda aplicarea a min. 200 grame perle/mp.

## AMBALARE:

- In galeti metalice de 30 kg.



## **DEPOZITARE:**

- În spații curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare și intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C.

## **TRANSPORT:**

- Cu mijloace care nu permit expunerea produsului la radiații solare și intemperii, conform prevederilor Acordului European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR).

## **TERMEN DE VALABILITATE:**

24 luni, cu respectarea condițiilor de ambalare, transport și depozitare.

## **MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA:**

Vopseaua S 4451 Z contine solventi organici cu caracter nociv și inflamabil.  
Pentru mai multe informații consultați fisa cu date de securitate a produsului.

COV limita UE g/l:catA/l 600(2007)/500(2010)

COV produs gata de utilizare, max g/l:500

## **NOTA:**

Aceste informații tehnice sunt transmise în vederea obținerii celor mai bune rezultate. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. În aceste condiții sunt necesare testarea produsului în condiții proprii de aplicare a beneficiarului precum și solicitarea sprijinului specialiștilor noștri. Recomandările și informațiile privind produsele sunt valabile numai atunci când acestea sunt depozitate, manipulate, aplicate și exploatacate în conformitate cu Fisa tehnica a produselor Azur.

Produsele noastre sunt fabricate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate și securitate în munca ISO 9001: 2015 ISO,14001:2015 și ISO 45001:2018.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului să consulte și să respecte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului, a cărei copie se livrează la cerere.