

SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL  
400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoriștilor Nr. 2  
CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991  
Banca Transilvania  
RO78BTRL01301202930091XX



## Fisa Tehnica Fondo F

### Descriere:

Fondo F este o amorsa acrilica profesionala destinata aplicarii pe suprafete foarte poroase sau de natura friabila, furnizand o aderență ideala între suport și straturile de material care vin aplicare ulterior.

### Recomandat pentru:

Tencuială, acoperiri de perete în relief, plăci de gips-carton, beton, ciment, zidărie, atât în interior cât și exterior.

### Elemente cheie:

Aderență superioară pe toate tipurile de substraturi  
Opacitate și putere ridicată de mascare a defectelor  
Durabilitate bună  
Rată scăzută de absorbție a apei  
Rezistență la propagarea flăcării

### Proprietati fizice:

Tip solvent – pe baza de apa
Finisaj – ușor texturat
Putere de acoperire – 7-10 mp/kg, în funcție de porozitatea suprafeței și tehnica aplicării
Timp mediu de uscare – 15 minute, uscat la atingere
Reacoperire – 2-4 ore
Punct de aprindere- nu este cazul
Grosime strat uscat – 100-150 microni
Diluant – 10-30% apă, după cât este nevoie
Aderență – clasa 4B, conform ASTM 3359-B (excelență aderență)
Densitate – 1.49 g/cm <sup>3</sup>
Solide – 58%
Vascozitate – 70000-100000 cP
VOC – conținut foarte scăzut (maxim 30g/l) conform reglementărilor EU 2010

### Pregătirea Suprafeței

Toate suprafețele trebuie să fie uscate, curate, fără praf, murdărie, rugina, pete, grăsimi, ulei, mușcagii, ceara, sau alți contaminanți. Toate impuritățile trebuie eliminate prin șlefuire, zgăriere sau orice altă metodă corespunzătoare. Toate găurile, crapăturile sau alte imperfecțiuni ale suprafeței trebuie reparate cu materiale de reparații corespunzătoare. Suprafețele reparate trebuie mai apoi șlefuite, curățate de praf și amorțate corespunzător.

Tencuiala sau zidăria nouă trebuie lăsată să ajungă la maturitate (28 zile) înainte de aplicarea stratului de bază. Ea trebuie să fie dură, cu ușor luciu și pH maxim 10.

**Atenție:** Zgărirea sau șlefuirea suprafețelor din clădirile vechi poate duce la eliberarea de reziduu de plumb sau azbest. EXPUNEREA LA PLUMB SAU AZBEST POATE AFECTA GRAV SANATATEA. Purtați echipament de protecție corespunzător, în acest caz.

### Condiții de Aplicare

Nu se aplică la temperaturi sub 5 grade Celsius și în condiții de ploaie.

### Metoda de Aplicare

Amestecați bine cu apă până la atingerea consistenței dorite. Se poate aplica cu pensula sau trafaletul.

**Mod de ambalare**

Quart = 1 kg  
Gallon = 4 kg  
Drum = 25 kg

**Termen de valabilitate**

24 luni de la data fabricatiei

**Depozitare si manevrare**

Se manevreaza cu grija pentru a evita varsarea. Se depoziteaza in zone uscate, protejate de inghet. Temperaturile extreme pot altera vopseaua.

**Securitate**

Se utilizeaza in mediu bine ventilat. Nu respirati sau inhalati vopsea provenita din pulverizare sau slefuire. Evitati contactul cu pielea. In cazul in care produsul ajunge pe piele, trebuie imediat indepartat cu apa si sapun. In cazul contactului cu ochii, este necesara clatirea imediat cu apa timp de cel putin 15 minute si apelati apoi la un medic. In caz de dificultate de respiratie parasiti incinta pentru a ajunge la aer curat. Daca dificultatea persista, apelati imediat la un medic.

**Curatare**

Curatati cat mai bine urmele de vopsea de pe ustensilele de lucru inainte de spalare. Spalati ustensilele cat mai repede dupa utilizare folosind apa calduta cu sapun si clatiti apoi corespunzator. Nu varsati continutul in canalul de scurgere.