

Vopsea texturată pe bază de apă, disponibilă în variantele alb și transparent. KRAFT Relief se aplică ușor, are aderență foarte bună la substrat și rezistență excelentă la intemperii. Se nuanțează cu sistemul KRAFT Mix.



DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru protejarea și finisarea decorativă a suprafețelor interioare sau exterioare din tencuială, beton, lemn, cărămidă etc.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Rezistență excelentă la factori de mediu (ploaie, îngheț și poluare)	Protecție de durată pentru fațade
Aderență foarte bună la suport	Durabilitate a stratului de finisaj
Alb și bază pentru colorare în sistemul KRAFT Mix	Gamă bogată de culori

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	Alb: 1,74 (± 0,03) Transparent: 1,67 (± 0,03)	ISO 2811
Substanțe nevolatile (%)	80 (± 2)	ISO 3251
Viscozitate Brookfield (cP)	Alb: 30.000 – 40.000 Transparent: 45.000 - 55.000	ISO 2555
pH	8,5 – 9,5	
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735 / 2006)	A/c-SBA – Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral Strat de acoperire pe bază de apă Limită faza II: 40 g/L	
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produsul gata de utilizat	34	ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Randament (m ² /L/strat)	1-2 *)	ISO 2808
Grosime film uscat (microni)	200	ISO 2808
Termen de valabilitate	24 luni	

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 - Fisuri - cu KRAFT Repair. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă KRAFT Wall Primer în diluția corespunzătoare, KRAFT White Primer sau KRAFT Plaster Primer.
 - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu KRAFT Repair, se șlefuieste din nou, după care se aplică amorsa KRAFT Wall Primer diluată corespunzătoare tipului de suprafață pe care se aplică, KRAFT White Primer sau KRAFT Plaster Primer.

- Suprafețe noi – se amorsează cu KRAFT Wall Primer diluat corespunzător, KRAFT White Primer sau KRAFT Plaster Primer. Suprafețele noi din beton sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețe care prezintă pete de mușegai: se îndepărtează complet stratul de mușegai și se tratează suprafața cu soluție antimușegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu KRAFT Wall Primer diluat corespunzător, KRAFT White Primer sau KRAFT Plaster Primer.
- Suprafețele cu pete de fum, umezeală sau afectate de fum de țigară se tratează mai întâi cu 1-2 straturi de KRAFT Stain Blocking Primer; după 24 ore se poate aplica vopseaua.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Colorare: KRAFT Relief poate fi nuanțat în 940 de nuanțe cu KRAFT MIX - sistem computerizat de nuanțare.

Reglare viscozitate (diluție): max. 5% cu apă curată

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării. Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: temperatură: 10 – 30 °C; umiditate relativă < 65%

Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10 - 25°C și umiditate max. 15%.

NU SE APLICĂ PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, GRINDINĂ !

Unelte: fier de glet pentru întindere, rolă din burete pentru modelare. Curățați uneltele cu apă atât înainte, cât și după utilizare.

Aplicare: Se aplică 1 strat de **KRAFT Relief** pe suprafața pregătită corespunzător și se structurează cu rola de burete, umezită în prealabil.

Timp de uscare la atingere : 4-6 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%).

Timp de uscare în masă: 7 zile.

Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

În cazul în care doriți să schimbați sau să împrospătați culoarea fațadelor vechi finisate cu KRAFT Relief puteți aplica un strat de KRAFT Exterior sau KRAFT Weather. Înainte de a vopsi, asigurați-vă că suprafața este portantă și curățată de praf.

În cazul în care vreți să schimbați imediat culoarea suprafeței finisate cu KRAFT Relief, o puteți face doar după ce aceasta s-a uscat în masă (7 zile).

AMBALARE

25 Kg

MĂSURI DE SECURITATE

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. S62 - În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. Pentru mai multe informații consultați Fișa de Securitate a acestui produs.

NU CONȚINE PLUMB SAU MERCUR.

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. EUH208-conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!



Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.