

SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL
400401 Cluj-Napoca, Str. Tractoristilor Nr. 2
CUI: RO226874 ORC: J12/3410/1991
Banca Transilvania
RO78BTRL01301202930091XX



Fisa Tehnica Decortek

Descriere:

Decortek este o vopsea decorative cu fulgi albi si aditivi in compozitie care permit obtinerea unui efect antic al peretilor.

Recomandat pentru:

Aplicare pe perete in interior, acoperiri de perete în relief, plăci de gips-carton, beton, ciment, zidărie.

Elemente cheie:

Rezistentă la loviri si abraziune
Pe baza de apa
Usor de aplicat
Varietate mare de culori

Proprietati fizice:

Tip de solvent – Pe baza de apa
Finisaj – Mat, pe baza ASTM D523
Putere de acoperire – Aproximativ 7-8 mp/kg/strat, necesar 1 strat
Reaplicare – 24-36 ore
Timp mediu de uscare – 3-4 ore pe baza ASTM D1640
Punct de aprindere – Nu este cazul
Grosimea stratului uscat – 50-100 microni, in functie de tehnica de aplicare
Diluire – Nu se dilueaza
Aderenta – Clasa 4B conform ASTM 3359-B
Rezistentă la frecare – mai mare de 4000 cicluri, pe baza EN 13300, DIN 537785
Densitate – 1.02 g/cm cub ³
Solide – 42%
VOC – Foarte scazut, conform normelor EU din 2010, maximum 30 g/L
Baze de colorare – 800/00
Aditivi – Aditivi Deco Colortek (1,2,3,4,5,6,7,8,9), Metallo Gold, Metallo Silver, Fulgi

Pregatirea Suprafetei

Toate suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, fara praf, murdarie, rugina, pete, grasime, ulei, mucegai, ceara, sau alti contaminanti. Toate impuritatile trebuie eliminate prin slefuire, zgariere, sau orice alta metoda corespunzatoare. Toate gaurile, crapaturile sau alte imperfectiuni ale suprafetei trebuie reparate cu materiale de reparatii corespunzatoare. Suprafetele reparate trebuie mai apoi slefuite, curate de praf si amorstate corespunzator.

Tencuiala sau zidaria noua trebuie lasata sa ajunga la maturitate (28 zile) inaintea aplicarii stratului de baza. Ea trebuie sa fie dura, cu usor luciu si pH maxim 10.

Atentie: Zgarierea sau slefuirea suprafetelor din cladirile vechi poate duce la eliberarea de reziduu de plumb sau azbest. EXPUNEREA LA PLUMB SAU AZBEST POATE AFECTA GRAV SANATATEA. Purtati echipament de protectie corespunzator, in acest caz.

Conditii de Aplicare

Nu se aplica la temperatura sub 5 grade Celsius si in conditii de ploaie.

Metoda de Aplicare

Aplicati DECORTEK in cantitati mici utilizand miscari alternative cu pensula in toate directiile. La 1—15 minute dupa aplicare, se niveleaza vopsea cu o spatula de plastic, pentru obtinerea efectului final.

Mod de ambalare

1 US Quart = 1 kg

1 US Gallon = 2.5 kg

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricatiei

Depozitare si manevrare

Se manevreaza cu grija pentru a evita varsarea. Se depoziteaza in zone uscate, protejate de inghet. Temperaturile extreme pot altera vopseaua.

Securitate

Se utilizeaza in mediu bine ventilat. Nu respirati sau inhalati vopsea provenita din pulverizare sau slefuire. Evitati contactul cu pielea. In cazul in care produsul ajunge pe piele, trebuie imediat indepartat cu apa si sapun. In cazul contactului cu ochii, este necesara clatirea imediat cu apa timp de cel putin 15 minute si apelati apoi la un medic. In caz de dificultate de respiratie parasiti incinta pentru a ajunge la aer curat. Daca dificultatea persista, apelati imediat la un medic.

Curatare

Curatati cat mai bine urmele de vopsea de pe ustensilele de lucru inainte de spalare. Spalati ustensilele cat mai repede dupa utilizare folosind apa calduta cu sapun si clatiti apoi corespunzator. Nu varsati continutul in canalul de scurgere.