

Fisa Tehnica Venatta

Descriere:

Venatta este un finisaj decorativ folosit pentru a recrea aspectul de marmura si piatra naturala pe pereti intr-o varietate nelimitata de combinatii de culori si umbre.

Recomandat pentru:

Creand suprafete minunate si practice, este perfecta pentru pereti interiori si exteriori. Venatta poate fi utilizata impreuna cu Carrollux Gel pentru a obtine o suprafata lucioasa si rezistenta la apa.

Elemente cheie:

Nu este inflamabil

Fara miros

Durabilitate indelungata

Usor de aplicat

Proprietati fizice:

Tip de solvent – Pe baza de apa
Finisaj – Mat
Putere de acoperire – Aproximativ 1 mp/kg/strat, in functie de porozitate si tehnica de aplicare
Timp mediu de uscare – 2-3 ore
Reaplicare – 12 ore
Punct de aprindere – Nu este cazul
Grosimea stratului uscat – 1 mm
Diluare – Nu se dilueaza
Aderenta – Clasa 4B conform ASTM 3359-B
Densitate – 1.83 g/cm ³
Vascozitate – 250000-290000 pe baza ASTM D2196
VOC – Foarte scazut, conform normelor EU din 2010, maximum 30 g/L

Pregatirea Suprafetei

Toate suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, fara praf, murdarie, rugina, pete, grasime, ulei, mucegai, ceara, sau alti contaminanti. Toate impuritatile trebuie eliminate prin slefuire, zgariere sau orice alta metoda corespunzatoare. Toate gaurile, crapaturile sau alte imperfektii ale suprafetei trebuie reparate cu materiale de reparatii corespunzatoare. Suprafetele reparate trebuie mai apoi slefuite, curatare de praf si amorsate corespunzator.

Tencuiala sau zidaria noua trebuie lasata sa ajunga la maturitate (28 zile) inaintea aplicarii stratului de baza. Ea trebuie sa fie dura, cu usor luciu si pH maxim 10.

Atentie: Zgarierea sau slefuirea suprafetelor din cladirile vechi poate duce la eliberarea de reziduu de plumb sau azbest. EXPUNEREA LA PLUMB SAU AZBEST POATE AFECTA GRAV SANATATEA. Purtati echipament de protectie corespunzator, in acest caz.

Conditii de Aplicare

Nu se aplica la temperaturi sub 5 grade Celsius si in conditii de ploaie.

Metoda de Aplicare

1. Se aplica cu trafaletul un strat de Fondo F (amorsa cu nisip de cuart), diluat 10-30% cu apa.
2. Se aplica cu gletiera stratul 1 de Venatta.
3. Se aplica pe diagonală stratul 2 de Venata, pe portiuni. Imediat se fac si striatiile.
4. Cand inca produsul este moale, se aplatizeaza striatiile.

5. Dupa ce produsul s-a intarit se aplica uniform, peste tot, baza de colorare.
6. Se aplica intr-un strat unul sau mai multe produse metalizate precum Metallo Roman Silver, Metallo Bronze, Metallo Gold sau alti aditivi in functie de efectul dorit, diluat cu apa pana la 100%.
7. Aditivii metalizati sau Ceara metalizata aplicata se sterg partial, imediat cu buretele. In functie de cat de pronuntata este aceasta stergere, efectul din striatii va fi mai mult sau mai putin pronuntat.
8. Optional, se aplica protectie de Gel Carrollux, daca efectul este aplicat in baie, in zona dusului, sau pe suprafetele exterioare.

Mod de ambalare

1 US Drum = 25 kg

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricatiei

Depozitare si manevrare

Se manevreaza cu grija pentru a evita varsarea. Se depoziteaza in zone uscate, protejate de inghet. Temperaturile extreme pot altera vopsea.

Securitate

Se utilizeaza in mediu bine ventilat. Nu respirati sau inhalati vopsea provenita din pulverizare sau slefuire. Evitati contactul cu pielea. In cazul in care produsul ajunge pe piele, trebuie imediat indepartat cu apa si sapun. In cazul contactului cu ochii, este necesara clatirea imediat cu apa timp de cel putin 15 minute si apelati apoi la un medic. In caz de dificultate de respiratie paraziți incinta pentru a ajunge la aer curat. Daca dificultatea persista, apelati imediat la un medic.

Curatare

Curatati cat mai bine urmele de vopsea de pe ustensilele de lucru inainte de spalare. Spalati ustensilele cat mai repede dupa utilizare folosind apa calduta cu sapun si clatiti apoi corespunzator. Nu varsati continutul in canalul de scurgere.