

FISA TEHNICA nr. 313

Lazur Grund Protectie Lemn 2 in 1

Data: 13.01.2020 ; Editia: 1; Revizia: 3

DESCRIERE PRODUS: Grund protectie lemn 2 in 1 este un produs pe baza de rasini alchidice, sicutivi, solventi organici si aditivi.

UTILIZARI TIPICE: Este utilizat ca prim strat in sistemele de finisare a suprafetelor din lemn. Se recomanda pentru finisarea panourilor din lemn furniruit si a elementelor masive, colorate sau necolorate, situate la interior si exterior.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Produsul se caracterizeaza printr-o buna capacitate de impregnare, o aplicare usoara
- Aplicarea grundului duce la diminuarea consumului de lac ce se aplica ulterior
- Peliculele se usuca repede si prezinta o capacitate de slefuire buna

CARACTERISTICI TEHNICE:

| Nr. crt. | Caracteristica | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Caracteristicile produsului | | | | |
| 1. | Aspect | - | lichid, omogen | vizual |
| 2. | Timp de scurgere, cupa DIN Φ 4mm, $20\pm0.5^{\circ}\text{C}$ | sec | 10-15 | SR EN ISO 2431 |
| 3. | Continut substante nevolatile, 1g, 1 h la 120°C | % | min. 28 | SR EN ISO 3251 |
| 4. | Densitate, 20°C | g/cm^3 | 0.84 ± 0.01 | SR EN ISO 2811-1 |
| Caracteristicile peliculei | | | | |
| 5. | Aspect | - | uniform | vizual |
| 6. | Timp de uscare, tip D, $23\pm2^{\circ}\text{C}$ | ore | max. 6 | PSL-003 |

MOD DE APLICARE:

Pregatirea produsului:

Inainte de utilizare produsul se conditioneaza la $15\text{-}30^{\circ}\text{C}$ si se omogenizeaza in ambalajul original, pentru o redispersare perfecta a eventualelor sedimente.

Inainte de aplicarea produsului, se poate colora suprafata lemnosala utilizand Bait pe baza de apa S 8512 sau un bait pe baza de solvent.

Reglarea vascozitatii: Grund protectie lemn 2 in 1 se aplica la vascozitatea de livrare.

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafetele trebuie sa fie uscate si neinfestate cu nici un tip de microorganism. Pentru suprafetele infestate deja se recomanda aplicarea unui tratament curativ inainte de a aplica un sistem de protectie adevarat.



| Tipul suportului | Pregatirea suportului | Sistem de aplicare recomandat |
|---|--|---|
| Suprafata lemnosă masivă sau furniruită (nouă sau lacuită anterior) | Se îndepărtează substânțele (petele) de natură anorganică și organică de pe suprafata lemnosă, utilizând solvenți adecvati (pentru lemnul de esență tare se vor utiliza solvenți organici); se curată pungile de rasini și nodurile; se chiriuiesc goulurile și crapaturile lemnului și apoi se slefuiește suprafata în lungul fibrei. Suprafata trebuie să fie curată și uscată înaintea aplicării tratamentului. | <p><i>Sistem A – suprafete noi:</i></p> <p>1) Bait pe baza de apă S 8512 sau un bait pe baza de solvent.</p> <p>2) Grund protectie lemn 2 in 1</p> <p>3) Lac LAZUR S 5080, Lac diluabil cu apă LAZUR S 8520 – min. 1 strat (se va utiliza lac incolor, dacă în prealabil suprafata a fost baituită)</p> <p><i>SISTEM B – suprafete deteriorate:</i></p> <p>1) Bait pe baza de apă S 8512 sau un bait pe baza de solvent.</p> <p>2) Grund protectie lemn 2 in 1 – 1 strat</p> <p>3) Lac LAZUR S 5080, Lac diluabil cu apă LAZUR S 8520 – 1-2 straturi (se va utiliza lac incolor, dacă în prealabil suprafata a fost baituită)</p> |

Grundul trebuie aplicat astfel încât să fie complet absorbit în pori.

Echipament de aplicare: pensula.

Condiții de aplicare recomandate:

- temperatură mediu: 18-30°C
- umiditatea relativă a aerului: max 70%
- umiditatea relativă a suportului: 8-12%

Curătare echipament de aplicare: echipamentul se curată cu diluant S 509 imediat după utilizare.

Uscare: Timpul de uscare crește în următoarele condiții:

- scăderea temperaturii
- umiditate excesivă
- creșterea grosimii peliculei
- slabă ventilație a incaperii (în cazul aplicării pe suprafete situate în interior)

Timp de uscare a peliculei în condițiile recomandate: 6 ore.

CONSUMURI SPECIFICE MEDII: Cu 1 L Grund protectie lemn 2 in1 se pot acoperi 7-14 mp într-un strat. Consumul este funcție de esența lemnului și de modul de finisare cerut / dorit.

AMBALARE:

- Ambalaje metalice și ambalaje PET de diferite capacitați
- Ambalajele vor fi inchise ermetic pentru a evita impurificarea produselor.

DEPOZITARE:

- În spații curate, acoperite, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare și intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C, în ambalaj etans.

TRANSPORT:

- Cu mijloace de transport care nu permit expunerea produsului la radiații solare și intemperii, conform prevederilor Acordului European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR)

TERMEN DE VALABILITATE:

60 luni, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare și transport.



MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA:

Grundul protectie lemn 2 in 1 contine solventi organici cu caracter nociv si inflamabil.

Pentru informatii referitoare la utilizarea in conditii de siguranta a acestui produs se va consulta fisa cu date de securitate.

COV limita UE g/l:catA/h 750(2010)

COV produs gata de utilizare, max g/l: 749